



UULA ROSLAGIN®

Traditionele, impregnerende, transparante, schimmelwerende beits voor buiten.

- houten gevels
- tuinhout / terrassen
- vlonders / schuttingen / schepen
- gebruiksklaar
- laat houtstructuur zichtbaar
- verbruik 6 - 10 m²/L
- droogtijd 4 dagen
- eenvoudig te verwerken
- ruikt aangenaam, bevat Zweedse houtteer
- leverbaar in 15 standaard transparante Uula kleuren

UULA ROSLAGIN®

Is een transparante aangroeiwerende houtbescherming, gemaakt van gekookte lijnolie, natuurlijke harsen en houtteer. UULA Roslagin® laat de houtstructuur zichtbaar.

Rendement: Geschaafd hout 8 - 10 m²/L, ruw hout 6 - 8 m²/L.

Geschikte ondergronden: Nieuw en oud onbehandeld hout en hout dat reeds eerder is behandeld met impregneer-(lijn) olie. Geschikt voor ouder fabrieksmatig geïmpregneerd hout o.a. gevelbetimmeringen, schuren, tuinhout, schuttingen, pergola's, houten boten enz. Niet geschikt voor over harde oude verflagen. UULA Roslagin® is uitermate geschikt om over oude carbolineumlagen aan te brengen en geeft een ademende, impregnerende, transparante en beschermende laag die de vochtopname en afgifte niet belemmerd.

Werkwijze: Verwijder stof en vuil. Verwijder oude loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen reinigen, verwijder schimmel en aangroei met Auro nr.412 Schimmel verwijderaar. Behandel het oppervlak preventief met Uula Houtgrondeer v.w. tegen schimmels volgens instructies en laat het oppervlak goed drogen. UULA Roslagin® goed roeren voor en tijdens gebruik. Breng 1 - 2 lagen UULA Roslagin® aan. Als er omwille van de kleur een volgende laag nodig is deze aanbrengen of binnen 48 uur of pas na 2 jaar! UULA Roslagin® kleur: Zet een proefvlak op ter beoordeling van de kleur. Definitieve kleur wordt bereikt nadat de houtteer volledig door de ondergrond is opgenomen.

Verwerkingcondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%, minimale verwerkingstemperatuur +5°C.

Droogtijd: Schaduwrijke omgeving zoals tuinen, bos, parken e.d. 3 - 4 weken. In zonlicht kan UULA Roslagin® ook in 24 uur drogen. Is bestand tegen regen na ca. 3 - 4 uur. Warmte en licht versnellen de droging.

Verwerking: Kwast, rol (nastrijken met kwast) of spuiten met airless of luchtspuittechniek.

Verdunning: Gomterpentijn.

Verpakkingen: 0.9L, 2.7L en 9L.

Reinigen gereedschap: Gomterpentijn, nawassen met water en Auro nr.411 Vloeibare zeep.

Opslag: Koel en droog. Niet vorstgevoelig. **Let op!** Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen. Schilder ook het kopse hout grondig in.

Waarschuwing: Gevaar voor zelfontbranding. Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten. Lappen uitgevouwen buiten laten drogen.

Voorkom milieuschade: Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfstoffen afgeven bij het inzamelpunt chemisch afval.

Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd. (nafta volgens hydrotreating proces), colofonium-glycerineëster.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Vermijd inademen.

Werkzame stoffen: 0,7% Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy), 0,25% 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate en 0,05% 2-octyl-3(2H)-isothiazol.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen. © Copyright 1999 FARVOCOLOR. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR.

Revisiedatum: 3 december 2012