



UULA KOOKVERF®

Waternverduerbare, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende en natuurvriendelijke aardeverf voor binnen en buiten. Het bindmiddel wordt gevormd door zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem met gekookte lijnolie. Als oplosmiddel wordt water gebruikt, als pigment oker, titaanwit en andere aardpigmenten. Het product is gemakkelijk aan te brengen en dekt meestal in 1 laag. Vormt geen afsluitende harde verflaag.

Kleur

Zie de Uula Kookverf® kleurenkaart.

Rendement

Ca. 3-5 m²/L, afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond.

Geschikte ondergronden

Uula Kookverf® is geschikt voor zowel onbehandeld als preventief geconserveerd, ruw hout. Reeds eerder met Uula Kookverf® behandelde oppervlakken overschilderen na minimaal 1 jaar. O.a. gevelbetimmeringen, schuren, schuttingen pergola's, leem e.d. **Nieuw hout pas schilderen nadat het oppervlak 1 à 2 jaar in de buitenlucht heeft kunnen uitdrogen.** Niet geschikt voor gladgeschaafd hout of oppervlakken behandeld met primers, olieverf, oude latex of alkyd-verflagen. Geïmpregneerd hout minimaal 2 jaar laten uitdrogen.

Technische eigenschappen

Glansgraad: Mat. Dichtheid ong. 1.2 kg/L. Geen VOC-emissies. Niet ontvlambaar.

Gereedschap

Kwast of (airless) verfspuit. Bij voorkeur met een Uula Kookverfkwast.

Verwerkingscondities

Droog, maar bewolkt weer is het meest ideale weer om te schilderen. Relatieve luchtvochtigheid < 95% en temperatuur +0°C. Vermijd schilderen in direct zonlicht of in de regen.

Droogtijd

Bij 20°C en <80% rel. luchtvochtigheid: kleefvrij na 1-2 uur. **Overschilderbaar na min. 12 maanden.**

Verdunning: Water. UULA Kookverf® bij voorkeur niet verdunnen. Bij spuitverwerking 20-30% verdunnen met ijzersulfaatwater (1kg/10L), lichte kleuren met zinksulfaatwater. **Alternatief:** Alle kleuren kunnen worden verdund met UULA Houtgrondeer.

Verpakkingen

3L, 10L en de kleuren 20 (oker), 40 (Fins rood), 42 (Zweeds rood) en 90 (blauwgrijs) ook in 20L blikken.

Gereedschapsreiniging

Maak het gereedschap schoon met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411, direct na het schilderen.

Opslag

Koel en droog bewaren (meer dan +2°C). **Niet laten bevriezen.** Buiten bereik van kinderen bewaren. Een ongeopende verpakking kan een jaar meegaan, een geopende verpakking 3-4 maanden.

Afvalverwijdering

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Onderhoud

Na 3-5 jaar een nieuwe laag UULA Kookverf® aanbrengen. Intussen kan het hout enigszins verwerpen.



Instructies voor gebruik

Vorbereiding ondergrond

Verwijder stof en vuil. Verwijder oude, loszittende lagen met krabber of borstel van oppervlakken die eerder zijn behandeld met Kookverf. Bij kleurwijziging moeten oude verflagen volledig verwijderd worden, bijv. met een hogedrukreiniger. Laat het oppervlak drogen vóór behandeling. Vuile ondergronden reinigen met AURO Lak- en Beitsreiniger nr. 435, schimmel en aangroei verwijderen met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Grondig laten drogen. Ondergrond preventief behandelen met UULA Houtgrondeer volgens instructies en laat deze goed doordrogen. Als alternatief kunt u het oppervlak voorbehandelen met Uula Kookverf® 50% verdund met Uula Houtgrondeer tegen schimmels. Laat ten minste 24 uur drogen vóór het aanbrengen van de afwerklaag. In dit geval is een aparte anti-schimmelbehandeling niet noodzakelijk.

Afwerking

Breng één royale laag Uula Kookverf® aan wanneer het oppervlak volledig is gedroogd. Indien een 2^e laag UULA Kookverf® nodig is, wacht dan **minimaal 1 jaar**.

Aanbrengen door spuiten

De ondergrond voorbehandelen zoals bij schilderen. Verdun de Uula Kookverf® 30% met Uula Houtgrondeer tegen schimmels. Wij raden het gebruik van een verplaatsingspomp af, vanwege het slijtende effect van de kleurpigmentbestanddelen. De spuitopening moet 0,4-0,5 mm zijn. Breng één laag verf aan.

Aandachtspunten

- **Kleurnummers 40, 42, 50 en 95** bevatten ijzersulfaat. Dit kan door neerslag verkleuringen veroorzaken op ondergelegen bestrating e.d.
- Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen tussen verpakkingshoeveelheden.
- **De verf moet altijd goed doorgeroerd worden**, zowel vóór als tijdens gebruik.
- Schilder ook de kopse kanten van het hout grondig in.
- Schilder niet in de regen, in direct zonlicht of op een door de zon verwarmd oppervlak.
- In een zonnige, hete zomer kan het te schilderen oppervlak te droog zijn. U kunt het oppervlak 12-24 uur voor het schilderen vochtig maken.
- Indien om een of andere reden één laag verf niet voldoende is, schilder dan de tweede laag met Uula Kookverf® die voor 50% is verdund. (Als u twee onverdunde lagen verf aanbrengt, zou de verf kunnen afbladderen.)
- Als er na het drogen van de verf witte meeldauw op het oppervlak verschijnt, zijn het de zouten van het ijzersulfaat. Dit zal weer verdwijnen na een tijdje en is over het algemeen slechts een esthetisch probleem.
- Meer gedetailleerde instructies voor onderhoud en reiniging kunt u vinden op de website: www.uula.fi.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant van het product of een bevoegde leverancier, voordat u begint met de behandeling.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 2003 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020.