



UULA LINECO®

Oplosmiddelvrije, natuurvriendelijke lijnolieverf voor binnen en buiten. De echte Uula Lineco® wordt op traditionele wijze gemaakt van geperste en gekookte lijnolie en kleurpigmenten. Uula Lineco® is dankzij de vocht- en zuurstofregulerende lijnolie een ideale bescherm laag. De nieuwe, vaste en glanzende verflaag verandert door oxidatie in een poreuze en vochtdoorlatende laag, die zoveel zuurstof doorlaat als de ondergrond nodig heeft. Het vocht kan door de verf heen verdampen. De verf droogt langzaam, wat zorgt voor een goede absorptie en hechting. UULA Lineco® laat na verloop van jaren niet los en het is niet nodig de verf te verwijderen bij overschilderen.

Kleur

Zie Uula kleurenkaart. Lijnolieverf is gekleurd met kleurpasta's die zijn gemaakt van echte aardpigmenten.

Rendement

Glad geschaafd hout 10-15 m²/L, ruw en fijnbezaagd hout 8-12 m²/L.

Geschikte ondergronden

Uula Lineco® heeft een goed indringings- en hechtingsvermogen op de meeste ondergronden. Nieuw en oud hout, behandeld en onbehandeld, binnen en buiten; en eerder met olie- of alkydverf geschilderde oppervlakken. Bijv. betimmeringen, panelen, buitenmuren, deuren, raamkozijnen, meubels enz.

Technische eigenschappen

Een halfglanzend oppervlak, kenmerkend voor lijnolieverf, dat in de loop der jaren matter wordt. Dichtheid ca. 1,6 kg/L. Bevat een lage hoeveelheid oplosmiddel. VOC-emissies minder dan 80g/L. EU VOC-grenswaarde: (cat A/d) 300g/L (2010).

Gereedschap

Kwast of roller. Nastrijken met de kwast verdient voorkeur. Ook als de verf door spuiten wordt aangebracht, de verf met een kwast uitstrijken na het spuiten.

Verwerkingscondities

Het oppervlak dient schoon, droog en stofvrij te zijn. Maximale houtvochtigheid <15 %. Relatieve luchtvochtigheid <80 %; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd

Bij 20°C en <80 % relatieve luchtvochtigheid: kleefvrij in 2-3 dagen, afhankelijk van de omstandigheden. Een nieuwe laag kan op zijn vroegst na vier dagen worden aangebracht. Warmte en licht is nodig om de verf te laten drogen (min. +10°C).

Verdunning

Gomterpentijn.

Verpakkingen

0.9 L, 2.7 L, 9 L.

Gereedschapsreiniging

Maak het gereedschap schoon met gomterpentijn. Nawassen met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag

Koel en droog bewaren. Niet vorstgevoelig. Roer voor gebruik altijd goed door, omdat de pigmenten tijdens de opslag bezinken.

Afvalverwijdering

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Veiligheidsgegevens

Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Brandclassificatie: Niet ontvlambaar. **Let op! Gevaar voor zelfontbranding.** Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten. Lappen uitgevouwen buiten laten drogen of uitspoelen. Daarna in het restafval afvoeren.

Instructies voor gebruik

Vorbereiding ondergrond: Verwijder stof en vuil. Intacte lagen reinigen. Reinig het oppervlak met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Verwijder oude, loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Verwijder oude lagen zo grondig mogelijk. Dikkere verflagen kunnen efficiënt worden verwijderd met Fluxaf Green Afbijtmiddel. Vergrijsde houtoppervlakken schuren. **Indien het oppervlak zeer glad geschaafd is, het oppervlak schuren voor een betere hechting.** Behandel het oppervlak indien nodig preventief met UULA Houtgrondeer tegen schimmels, volgens instructies, en laat het oppervlak drogen.

Grondlaag

Eerder behandelde oppervlakken: Uula Extérieur Primer®. **Kaal hout:** Nieuwe buitenoppervlakken gronden met Uula Extérieur Primer®, of gronden met verdunde UULA Lineco® (max. 30% verdunnen). Laat het oppervlak 48 uur drogen. Nieuwe, fabrieksmatig gegronde houtoppervlakken hoeven niet voorbehandeld te worden met Uula Extérieur Primer®. **Metalen ondergronden:** AURO Metaalgrondverf nr. 234. Verwijder eventuele harsafvloeiingen voor het schilderen.

Eerste laag

Goed doorroeren voor en tijdens gebruik. Op oude verflagen of grondverf, Uula Lineco® 15% tot max. 30% verdunnen. Oppervlakken die preventief met Uula Houtgrondeer zijn behandeld, de Uula Lineco® max. 15% verdunnen. Let op maximale houtvochtigheid <15%. Bij twijfel verf 4 dagen laten drogen.

Afwerking

Onverdund. Indien nodig maximaal 10% verdunnen. Breng onverdunde UULA Lineco® aan in verticale stroken. De verf goed verdelen en in één richting doorstrijken. **Werk met dunne lagen, om de mogelijkheid te vermijden dat de verf na oppervlaktedroging gaat "rimpelen".** Omdat Uula Lineco® geen oplosmiddel bevat, blijft 100% laagdikte achter.

Aandachtspunten

- Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen tussen de verschillende verpakkingen.
- De verf moet altijd goed doorgeroerd worden, zowel voor als tijdens gebruik.
- Controleer de kleur vóór het schilderen. Voer een test uit, bijv. op een apart stuk hout of een onopvallende plaats.
- De verf moet strak en dun worden aangebracht. Als de verflaag te dik is, kunnen er rimpels ontstaan tijdens het drogen. De verf iets verhitten maakt het makkelijker om dunne lagen aan te brengen.
- De verfkwest moet stevig genoeg zijn.
- Schilder ook de kopse kanten van het hout grondig in.
- Het is typisch voor olieverven om geelachtig te worden in het donker.
- Schilder niet in de regen, in direct zonlicht of op een door de zon verwarmd oppervlak.
- Als er vuil en schimmel in het oppervlak zit, moet het oppervlak gereinigd worden.
- Meer gedetailleerde instructies voor onderhoud en reiniging kunt u vinden op de website: www.uula.fi.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant van het product of een bevoegde leverancier, voordat u begint met de behandeling.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 1999 FARVOCOLOR. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020