



UULA OLIELAZUUR®

Halfglanzende, transparante lazuur voor binnen en buiten. Gemaakt van gekookte lijnolie, natuurlijke harsen en aardpigmenten volgens traditioneel recept. Als oplosmiddel wordt gomterpentijn gebruikt, als pigment oker, titaanwit en andere aardpigmenten. Uula Olielazuur® laat de houtstructuur zichtbaar en geeft het hout bescherming tegen vocht en vuil in droge en natte omstandigheden. Wanneer een slijtvaste afwerking vereist is, bijvoorbeeld voor trappen of vloeren, kan met één of twee lagen slijtvaste lak (parketlak) worden afgewerkt.

Kleur

Zie de Uula kleurenkaart voor transparante kleuren. Uula Olielazuur® is getint met kleurpasta's gemaakt van natuurlijke pigmenten.

Rendement

Afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond: geschaafd hout 12 – 15 m²/L, ruw hout 8 – 10 m²/L.

Geschikte ondergronden

Oud en nieuw onbehandeld hout, of hout dat eerder is behandeld met transparante of dekkende lijnolie, alkydverf of beitslagen. Bijv. plafonds, deuren, ramen, vloeren, meubels of wandbetimmeringen binnen en buiten. Ook geschikt als bindmiddel bij glaceren, houtimitatie en decoratieve afwerkingen. Indien u de glans wilt verminderen, dan kan Uula Olielazuur® over vernis of lijnolieverf worden aangebracht.

Technische eigenschappen

Bevat een geurarm oplosmiddel. Dichtheid ong. 0.9 kg/L. Indien nodig verdunnen met gomterpentijn. Bevat: VOC max. 400 g/L. EU-VOC-grenswaarde: (cat A/e) 400 g/L (2010).

Gereedschap

Aanbrengen met platte kwast, roller of (airless) verfspuit.

Verwerkingscondities

Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale houtvochtigheid < 15%. Relatieve luchtvochtigheid < 80%; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd

(+20°C, relatieve luchtvochtigheid 50%): kleefvrij in 5-8 uur, afhankelijk van de omstandigheden. Overschilderbaar na ca. 24 uur. Warmte en licht versnellen de droging.

Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel met gomterpentijn.

Verpakkingen

0.9 L, 2.7 L en 9 L.

Gereedschapsreiniging

Maak het gereedschap schoon met gomterpentijn en spoel na met water en AURO nr. 411 Vloeibare Zeep.

Opslag

Koel en droog, buiten bereik van kinderen, in goed gesloten verpakking bewaren. Niet vorstgevoelig.

Afvalverwijdering

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Brandclassificatie

Niet ontvlambaar. **Let op! Gevaar voor zelfontbranding.** Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten. Lappen uitgevouwen buiten laten drogen of uitspoelen met water. Daarna in het restafval afvoeren.

Instructies voor gebruik

Uula Olielazuur® goed doorroeren voor gebruik.

Voorbereiding ondergrond: Verwijder stof en vuil. Verwijder oude, loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen reinigen, verwijder schimmel en aangroei met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Zorg voor voldoende ventilatie. Behandel het oppervlak preventief, volgens de instructies met Uula Houtgrondeer tegen schimmels. Laat het oppervlak goed drogen.

Kleurloos: Breng 1-3 lagen blanke UULA Olielazuur® aan, afhankelijk van de gewenste afwerking. Tussen de lagen licht schuren om de opgewerkte houtvezel te verwijderen, en grondig afstoffen. **Blanke UULA Olielazuur® buiten uitsluitend toepassen op beschut/overdekt hout.**

Kleur: Breng 1-2 lagen Uula Olielazuur® aan totdat de gewenste kleur is bereikt. Zet eventueel een proefvlak op ter beoordeling van de kleur. De oude kleur van het te behandelen oppervlak moet in acht worden genomen bij het kiezen van een kleur. Breng voor extra duurzaamheid een derde (kleurloze) laag aan.

Semi-transparant: Uula Olielazuur® kan eveneens in een semi-transparant verfsysteem worden toegepast, dit geeft een zeer fraai en strak uiterlijk. Werkwijze: Ondergrond voorzien van een egaal dekkende grondlaag, bijvoorbeeld Uula Lineco® wit. Na droging 2-3 lagen Uula Olielazuur® op kleur aanbrengen. Dit geeft een zeer helder en verrassend effect!

Aandachtspunten

- * Zorg voor voldoende verf voor een groot oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.
- * De kleur van de ondergrond van het te behandelen oppervlak moet in acht worden genomen bij het kiezen van een transparante afwerking. Een proefvlak opzetten vóór de behandeling wordt aangeraden.
- * Uula Olielazuur® goed doorroeren voor en tijdens gebruik.
- * Bij transparante behandelingen kunnen de ruwheid, de houtsoort en de kleur van de ondergrond van het oppervlak van invloed zijn op het eindresultaat.
- * Neem de natuurlijke kleur van Uula Olielazuur® in acht bij de behandeling van witte oppervlakken.
- * Kleurloze Uula Olielazuur® kan ook gebruikt worden om oude, gelakte meubeloppervlakken te renoveren. Wrijf de kleurloze Uula Olielazuur® met een pluivrije doek op het te behandelen oppervlak en laat drogen (4-5 uur).
- * Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant van het product of een bevoegde leverancier, voordat u begint met de behandeling.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 1999 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020.