



UULA ROSLAGIN®

Traditionele, transparante en aangroeiwerende houtbescherming voor buiten. Gemaakt van gekookte lijnolie, natuurlijke harsen en houtteer. Uula Roslagin® laat de houtstructuur zichtbaar en beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden en zonlicht.

Kleur

Zie de Uula kleurenkaart voor transparante kleuren. Uula Roslagin® is getint met kleurenpasta's gemaakt van natuurlijke kleurpigmenten. De kleur en de textuur (geschaafd of gezaagd hout enz.) van het te behandelen oppervlak moeten in acht worden genomen bij het kiezen van een transparante kleur. Een testvlak opzetten ter beoordeling van de kleur wordt aanbevolen. Het definitieve resultaat wordt bereikt nadat de houtteer volledig door de ondergrond is opgenomen.

Rendement

Geschaafd hout 8 - 10 m²/L, ruw hout 6 - 8 m² /L.

Geschikte ondergronden

Nieuw en oud onbehandeld hout en hout dat reeds eerder is behandeld met impregneer(lijn)olie. Geschikt voor ouder fabrieksmatig geïmpregneerd hout o.a. gevelbetimmeringen, schuren, tuinhout, schuttingen, pergola's, houten boten enz. UULA Roslagin® is uitermate geschikt om over oude carbolineumlagen aan te brengen en geeft een ademende, impregnerende, transparante en beschermende laag die de vochtopname en -afgifte niet belemmert. Niet geschikt voor gebruik over harde oude verflagen.

Technische eigenschappen

Dichtheid ong. 0.95 kg/L. Glansgraad: zijdemat. VOC-emissies: minder dan 350 g/L. EU-VOC-grenswaarde: (cat. A/f) 700 g/L (2010).

Gereedschap

Gebruik een langharige, platte verniskwast met een passende breedte voor het te behandelen oppervlak. Of: verfroller (nastrijken met kwast), of spuiten d.m.v. airless- of luchtspuittechniek.

Verwerkingscondities

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale houtvochtigheid < 15%. Relatieve luchtvochtigheid < 80%; Minimale verwerkingstemperatuur +5°C.

Droogtijd

In zonlicht kan het oppervlak al binnen 24 uur drogen. In schaduwrijke omgevingen zoals tuinen, bos, parken e.d. is de droogtijd 3 tot 4 weken (met name te overwegen bij tuinmeubelen, steigers enz.). Uula Roslagin® is bestand tegen regen na ca. 3-4 uur. Dichte en nieuw geschaafde oppervlakken hebben een aanzienlijk hogere droog- en opnametijd.

Verdunning

Het product hoeft niet verdund te worden. Indien nodig: gomterpentijn.

Verpakkingen

0.9 L, 2.7 L en 9 L.

Gereedschapsreiniging

Maak het gereedschap schoon met gomterpentijn en spoel na met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

Opslag

Koel en droog, buiten bereik van kinderen bewaren. Niet vorstgevoelig. Roer voor gebruik altijd goed door, omdat de pigmenten tijdens de opslag bezinken.

Afvalverwijdering

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

Brandclassificatie

Niet ontvlambaar. **Let op! Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten.** Lappen uitgevouwen buiten laten drogen of grondig uitspoelen. Daarna in het restafval afvoeren.

Veiligheidsgegevens

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd (Nafta volgens hydrotreating-proces), colofonium-glycerinester. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Vermijd inademen. Bevat: Kobaltzout van 2-ethylhexaanzuur, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Stoffen die klasse beïnvloeden: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Instructies voor gebruik

Vorbereiding ondergrond

Verwijder stof en vuil. Verwijder oude, loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen reinigen, schimmel en aangroei verwijderen met AURO Schimmelverwijderaar nr. 412. Een grondlaag is niet nodig. Uula Roslagin goed doorroeren voor en tijdens gebruik.

Afwerking

Breng 2 lagen Uula Roslagin® aan. **Een eventuele tweede behandeling direct aanbrengen** voordat de eerste lagen zijn doorgedroogd (binnen 48 uur), **of pas na 1-2 jaar opnieuw behandelen.**

Een nieuw geschaafd oppervlak moet vóór de behandeling worden opgeruwd of een jaar verouderd zijn.

Aandachtspunten

- Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Door kleurverschillen in de houtteer kunnen er kleine variaties in de kleur optreden tussen verschillende verpakkingen.
- De verf moet altijd goed doorgeroerd worden, zowel voor als tijdens gebruik.
- Schilder ook het kopsse hout grondig in.
- Onderhoudsschilderwerk moet gedaan worden in de originele tint of donkerder.
- Schilder niet in de regen, direct zonlicht of op door de zon verwarmde oppervlakken.
- Bij onderhoudsschilderwerk kan de kleurbasis (RM 222) 1:1 gemengd worden met getinte Roslagin om de dekking van de kleur te verminderen.
- Als er vuil en schimmel in het oppervlak zit, moet het oppervlak gereinigd worden.
- Meer gedetailleerde instructies voor onderhoud en reiniging kunt u vinden op de website: www.uula.fi.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 1999 FARVOCOLOR. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020